

Sprint Gps05 Purmix 2K



2K polyurethan toplak i glans 90

A Produkt beskrivelse: 2K polyathan toplak med god kemisk modstandsdygtighed. Optimal modstand overfor UV-stråler og skiftende vejrforhold. God overflade hårdhed og fleksibilitet. Velegnet til anvendelse ved industrielle belægninger af metal og plastemner. Hurtig tørrende og let at påføre.

B Tekniske beskrivelse

Sammensætning: Særlige syntese harpiks
VOC 405 g/l
Farve nuance: Ral, NCS, Flådefarver mm.
Sikkerhedsoplysninger: Se sikkerhedsdatablad

C Forbehandling:

NVF60	1K Shopprimer
FSA46	1K Sintoprimer FZ
FPF03	2K Pur primer spec.
FEA03	2K Epoxy primer FZ

D Blandeforhold:	Produkt	Vægt	Volume	Vægt	Volume	Potlife
	Purmix 2k matt	1000	1000	1000	1000	
	Cp003/004/006	400	500			3 timer
	Cp008	400	500			3 timer
	Cp012/013/014	-	-	500	600	3 timer
	Dp001/002/003	250-400	200-350	100-200	100-200	

E Sprøjtepåføring	Viskositet	20-25 sek		
	Normal	1.2 - 1.4 mm	3.5 - 4 bar	
	HVLP	1.2 - 1.4 mm	2 - 2.5 bar	
	Flash off v/20 gr.	20-30 min		

Forbrug	Anbefalet lagtykkelse	50 - 60 my
	Rækkeevne ved 50 my	8 kvm pr. ltr.

Tørretid	Temperatur	20 gr.	60 gr.
	Overmalbar	30 min	
	Berøringsstør	5-6 timer	40 min
	Gennemhærdet	20 timer	

Matteringskema		Gps03		Gps05
+/- 5	Glans 30	1000 gr.	+	0 gr.
+/- 5	Glans 50	800 gr.	+	200 gr.
+/- 5	Glans 60	500 gr.	+	500 gr.
+/- 5	Glans 70	200 gr.	+	800 gr.
+/- 5	Glans 90	0 gr.	+	1000 gr.

Øget lagtykkelse højner glans.

F Rengøring af værktøj DUN01 eller Cellulosefortynder

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests udført af vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produktets anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produktets egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerhedsdatabladene samt produktets fremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og uddybe info i dette datablad uden forudgående varsel.

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500

