

Sprint H62 2k klarlak

2K klarlak - hurtigtørrende



A Produkt beskrivelse

Hurtigtørrende 2k klarlak. Anbefales til påføring på 2 lags systemer med fremragende vedhæftning på vandbårne og opløsningsmiddel basecoats. Sprint H62 fremstår ensartet og fyldig. Klassificeret som en "special finish" produkt med ridsefast slidstyrke. Tørretid på kun 20 minutter ved 60 grader - kan poleres efter 30 minutters afkøling. Sprint H62 klarlak egner sig til skader og hellakering.

B Tekniske beskrivelse

Sammensætning:	Hydroxylated akrylic bindemidler
VOC	600 g/l (sprøjteklar)
Vægt	0,97 ± 0,03 kg/l

C Forbehandling af overfladen:

Basefarve med opløsningsmiddel
Basefarve vandbaseret

D Potlife

1 time ved 20 grader

Blandeforhold	Weight	Volumen	Weight	Volumen
H62 klarlak		100%		
C01 Express		50%		
C02 Fast		50%		
D10 Fortynder		5-10%		

Vælg imellem C01 Express eller C02 Fast hærdere

Blandepind	Blandepind 100:50:5-10 Viskositet 14-15 sek v/ 20 grader (4 mm)
-------------------	--

Sprøjtepåføring	Sprøjtepistol HVLP 1.3 - 1.4 mm overkop HVLP 2.5 - 3.5 bar
------------------------	---

Flash off	10 - 15 minutter ved 20 grader.
------------------	---------------------------------

Tørretid m/ std. C68 hærdere.	Berøringstør	3-4 timer ved 20 grader.
	Genm. hærdet	10-12 timer ved 20 grader.
	Genm. hærdet	20 min ved 60 grader.
	IRT	10-15 min ved 1 meters afstand.

Advarsel	Påvirkes af luftfugtighed Bør ikke benyttes ved temperatur under 5 grader.
-----------------	---

F Rengøring	Universal fortynder / Cellulosefortynder
--------------------	--

G Glans	Højglans - fremstår flot og fyldigt
----------------	-------------------------------------

De tekniske informationer om dette produkt og produktets anvendelse er udarbejdet med baggrund i omhyggelige tests ud fra vores nuværende erfaring. Vores test information har til formål at informere om vores produkter ligeledes produkterne anvendelsesmuligheder. Vi garanterer ikke bestemte egenskaber ved produkterne eller produkterne egnethed til udvalgte opgaver. Det påhviler til enhver tid anvenderen selv at teste produktets egnethed til den påtænkte opgave og anvendelse. Oplysningerne i sikkerheds-databladene samt produkterne faremærkninger skal, ligesom gældende sikkerhedsregler, altid overholdes. ICR forbeholder sig ret til til enhver tid at forny og uddybe info i dette datablad uden forudgående varsel .

Dansk importør: HC Farver A/S - Lucernevej 75 - 8920 Randers NV - Tlf. 86438500