


ANTI-SILICONE

Quick guide



6.30

**Beskrivelse:**

Speciel tilsætning til anvendelse i autolakker tilfælde af silicone forurening.

Produkter og tilsætninger:

Anti-silicone

Kan anvendes i:

Autocoat BT

Autocoat BT 300 Klarlak

Råmaterialebasis:

Specielle opløsningsmidler og anti-silicone midler.

Blandingsforhold:

Afhængig af graden af silicone forurening tilsættes 1-3 fulde målebægre (børnesikret lukning) eller 5-15 gram til 1 liter sprøjteklar produkt.

Lagerholdbarhed:

Anti - silicone: 2 år.

Emballage:

1 liter

HELBRED& SIKKERHEDSDATA vedrørende Anti-Silicone:

Kun til professionel brug (Se Sikkerhedsdatablad).

Se teksten på pågældende produkts etiket.

Brugeren af dette produkt skal overholde de nationale regulativer for sundhed og sikkerhed under arbejde og destruktion.

Effektiviteten ved vore systemer er baseret på mange års praktisk erfaring og laboratorietest. Vi garanterer, at arbejde udført i henhold til vore systemer svarer til Akzo Nobel Coatings standarder, forudsat at instrukserne er nøje overholdt ved det udførte arbejde. Vi fralægger os ethvert ansvar, hvis det endelige resultat skyldes faktorer, som er udenfor vor kontrol. Kunden skal afgøre, om det leverede produkt er egnet til det påtænkte arbejde ved hjælp af de midler, som normalt er til hans rådighed.

Akzo Nobel Car Refinishes A/S, Hedehusene, DK.